

RUSTER[®]

RUSTER[®] 52

**PREPARAT DO GRUNTOWANIA
SKORODOWANYCH
POWIERZCHNI METALOWYCH**



OPIS PRODUKTU

Ruster 52 preparat na bazie wodnej do gruntowania skorodowanych powierzchni metalu. Po reakcji ze skorodowaną powierzchnią tworzy powłokę ochronną, którą następnie można pokryć dowolnym rodzajem farby.

ZALETY

Preparat zapewnia dobrą przyczepność powłoki ochronnej do skorodowanego podłoża. Posiada dobrą odporność na działanie temperatury może być stosowany na elementy stale pracujące w temperaturze od 130°C do 180°C. Nadaje się jako podłoże do wszystkich powłok malarskich. Można go aplikować na niewysuszone, wilgotne powierzchnie. Preparat nie zawiera rozpuszczalnika, dlatego można go stosować w zamkniętych pomieszczeniach, bez wentylacji np. zbiorniki, cysterny. Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

WŁASNOŚCI PREPARATU PRZED APLIKACJĄ		WŁASNOŚĆ POWŁOKI PO APLIKACJI	
postać	wodna zawiesina o konsystencji śmietany	Czas schnięcia wg PN-69/C-81519 (temp. 20°C, wilgotność wzgl. 60%)	
kolor	beżowy	stopień 1 (połysułość)	25 min
zapach	prawie bezwonny	stopień 2 (szlifowalność)	1,5 h
temp. zamarzania (zniszczenie)	0°C (100°C)	stopień 6	12 h
temp. wrzenia (zniszczenie)	100°C		
ciężar właściwy	1,15 g/cm ³	Temperatura pracy	130°C (okresowo 180°C)
rozpuszczalność w wodzie	bez ograniczeń	Wydajność z 1 litra preparatu	8 - 10 m ²

ZASTOSOWANIE DO MATERIAŁÓW
Konstrukcje stalowe
Ogrodzenia i bramy
Zewnętrzne powierzchnie zbiorników
Kominy, rurociągi
Grzejniki stalowe i żeliwne
Karoserie samochodów
Dachy stalowe, osłony i obudowy
Korpusy i inne odlewy żeliwne

TECHNOLOGIA PROCESU USUWANIA RDZY

Przed nałożeniem preparatu Ruster 52 usunąć luźną rdzę i łuszczące się stare farby. Zmyć podłoże wodorocieńczalnym preparatem myjącym np. Roklin CA2, K14. Po wynieszeniu nanosić powłokę na suchą lub wilgotną (korzystniej) powierzchnię metalu pędzlem, wałkiem lub rnetodą natryskową. Temperatura otoczenia podczas nakładania powłoki powinna wynosić od 5°C do 30°C, jeżeli jest wyższa niż 30°C podłoże należy schłodzić wodą. Wydajność malowania: 8 - 10 m². Pełne wyschnięcie i przydatność do malowania farbami rozpuszczalnikowymi - 12 h. Mycie narzędzi: czystą wodą bezpośrednio po użyciu narzędzi. Nie dopuścić do zaschnięcia preparatu na narzędziach.

OPAKOWANIA

Wiaderko: 10 l, 20 l

DYSTRYBUTOR



Producent: GT85 Polska Sp. z o.o.
ul. Tokarska 9B, 20-210 Lublin; tel. +48 81 745 05 98, faks +48 81 745 12 95, www.gt85.com.pl

Dane zawarte w tym arkuszu mają charakter informacyjny i zostały zebrane według najlepszej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia. Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za rezultaty niewłaściwego stosowania preparatu, gdyż warunki i wykorzystane metody nie mogą być przez niego kontrolowane.

Ruster jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez GT85 Polska Sp. z o.o.